

MORTERO SECO PEGA Y PAÑETE

TIPO N 75 Kg/cm²

Mezcla técnica elaborada con cemento, arenas seleccionadas y aditivos, especialmente diseñado para pega y pañete de unidades de mampostería no estructural, muros y aplicaciones interiores.

Fabricado bajo las normas
NTC 3356 - 3329 y NSR 2010



Presentación
Saco **40kg**

Aplicaciones

- Mortero para pega y pañete de muros interiores no estructurales en ladrillo de arcilla o bloque de concreto.


Beneficios

- Producto listo para usar, solo agregue la cantidad de agua especificada.
- Mezcla homogénea y estandarizada.
- Se puede preparar con la consistencia requerida por el técnico aplicador, sin sobrepasar la cantidad de agua indicada en esta ficha.
- Permite optimizar la productividad de la mano de obra.
- Disminución del desperdicio en obra, usando solo la cantidad necesaria.
- Buen acabado final.
- Mayor tiempo de manejabilidad.
- Adecuado control de inventarios.

Rendimiento

- Un saco de 40 Kg rinde aproximadamente 2,5 (+/- 0,1) m² aplicado en una capa de 1 cm de espesor, es decir 25 (+/- 0,5) litros de mezcla húmeda.
- El rendimiento dependerá del tipo de mampostería, espesor y la consistencia deseada.

No mezclar ni adicionar arena, cemento, aditivos, químicos u otros materiales, ni exceder la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica, ya que se alteraría la calidad del producto, disminuyendo adherencia.



MORTEROS CHICAMOCHA

Versión 2, Noviembre 2019

Para mayor información:
FÁBRICA: PESCADERO KM 54 VÍA SAN GIL / PIEDECUESTA
CEL: 311 232 0306 - 310 476 8657
morteroschicamocha@gmail.com

Información Técnica

Especificaciones en estado fresco

Densidad estado fresco (ton/m ³)	1,8 (+/- 0,1)
Consistencia (mm)	Pañete 55 (+/- 5) - Pega 50(+/-5)
Contenido de aire (%)	Máx. 14
Retención de agua (%)	Mín. 75
Tiempo de manejabilidad	2 horas después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido

Resistencia especificada (f' cp) a 28 días	75 Kg/cm
Cilindros (85% de f'cp)	64 Kg/cm
Cubos (100% de f' cp)	75 Kg/cm
Cantidad de agua	
Para un saco de 40 kg (litros)	7 (+/- 0,5)

Preparación y Aplicación

- Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica en un recipiente no absorbente.
- Agregue el contenido del saco de 40 Kg y adicione gradualmente el agua restante sin sobrepasar la máxima indicada hasta alcanzar la consistencia requerida.
- Mezcle uniformemente hasta homogenizar y obtener la consistencia deseada.
- Limpie la superficie en donde se va aplicar asegurándose que esté libre de barro, grasa, papel, pintura, pegantes, aditivos químicos u otros contaminantes.
- Humedezca la superficie de los elementos donde se aplicará el mortero.
- Para pega, aplique con palustre una capa homogénea del mortero húmedo y asegúrese de ubicar correctamente, ajustar, nivelar y aplomar los bloques o ladrillos. Se recomienda no sobrepasar espesores de mortero de 1 cm.
- Para pañete, controle los espesores y niveles para obtener máximo rendimiento, se puede aplicar el producto en 2 capas con el método tradicional o en una capa con llana metálica.
- Para aumentar la adherencia en elementos prefabricados o superficies muy lisas imprima previamente con un puente adherente.
- Luego de 24 h de su aplicación, realice curado con agua limpia 3 veces al día durante una semana (aspersor o manual).
- No aplicar sobre yesos, pinturas o superficies fácilmente disgregables.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas.

Almacenamiento y Manipulación

- Mantener en un lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
- Almacenar sobre estibas plásticas o de madera a 10 cm del suelo y alejado de la pared.
- No apilar más de 10 sacos verticalmente.
- Evitar tiempos de almacenamiento mayor a 3 meses.
- Una vez abierto el saco consumirlo en el menor tiempo posible.

Precauciones

- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Use protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de caucho para su manipulación.
- En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con suero fisiológico.
- Producto no comestible, no ingerir o inhalar, en caso de ingesta acuda al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este saco debe ser levantado al menos por dos personas.

Advertencia Legal

Las instrucciones de esta Ficha Técnica se suministran a título indicativo y de buena fe, basados en pruebas que consideramos confiables. MORTEROS CHICAMOCHA S.A.S se esfuerza por mantener la calidad de sus productos y es responsable única de los usuarios los resultados que obtengan como consecuencia del uso y métodos incorrectos de empleo del producto o en condiciones que no estén bajo su control directo; sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose las garantías exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a tres meses a partir del despacho del producto, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.