

MORTERO SECO

NIVELACION PISOS

140 - 175 Kg/cm²

Mezcla técnica elaborada con cemento, arenas seleccionadas y aditivos, especialmente diseñado para alistamiento de pisos y nivelación de losas o placas de concreto para la instalación de su enchape final.

Fabricado bajo las normas
NTC 3356 - 3329 y NSR 2010

Presentación
Saco **40kg**



Aplicaciones

- Mortero para alistamiento de pisos y nivelación de losas o placas de concreto

Beneficios

- Producto listo para usar, solo agregue la cantidad de agua especificada.
- Mezcla homogénea y estandarizada.
- Se puede preparar con la consistencia requerida por el técnico aplicador, sin sobrepasar la cantidad de agua indicada en esta ficha.
- Permite optimizar la productividad de la mano de obra.
- Disminución del desperdicio en obra, usando solo la cantidad necesaria.
- Buen acabado final.
- Mayor tiempo de manejabilidad.
- Adecuado control de inventarios.

Rendimiento

- Un saco de 40 Kg rinde aproximadamente 2,2 (+/- 0,1) m² aplicado en una capa de 1 cm de espesor, es decir 22 (+/- 0,5) litros de mezcla húmeda.
- El rendimiento dependerá del tipo de soporte, espesor y la consistencia deseada.

No mezclar ni adicionar arena, cemento, aditivos químicos u otros materiales, ni exceder la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica, ya que se alteraría la calidad del producto, disminuyendo su resistencia, adherencia y se pueden producir fisuras por retracción plástica.



MORTEROS CHICAMOCHA

Versión 2, Noviembre 2019

Para mayor información:
FÁBRICA: PESCADERO KM 54 VÍA SAN GIL / PIEDECUESTA
CEL: 311 232 0306 - 310 476 8657
morteroschicamocha@gmail.com

Información Técnica

Especificaciones en estado fresco

Densidad estado fresco (ton/m ³)	2,1 (+/- 0,1)
Consistencia (mm)	45(+/-5)
Contenido de aire (%)	Máx. 8
Asentamiento (cm)	10 (+/- 2,5)
Tiempo de manejabilidad	1 hora después del mezclado inicial

Especificaciones en estado endurecido de mortero Pisos 140

Resistencia especificada (f' cp) a 28 días	140 Kg/cm ²
Cilindros (85% de f'cp)	119 Kg/cm ²
Cubos (100% de f' cp)	140 Kg/cm ²

Especificaciones en estado endurecido de mortero Pisos 175

Resistencia especificada (f' cp) a 28 días	175 Kg/cm ²
Cilindros (85% de f'cp)	149 Kg/cm ²
Cubos (100% de f' cp)	175 Kg/cm ²

Cantidad de agua

Para un saco de 40 kg (litros)	6 (+/- 0,5)
--------------------------------	-------------

Preparación y Aplicación

- Vierta la mitad del agua indicada en la información técnica en un recipiente no absorbente.
- Agregue el contenido del saco de 40 Kg y adicione gradualmente el agua restante sin sobrepasar la máxima indicada hasta alcanzar la consistencia requerida.
- Mezcle uniformemente hasta homogenizar y obtener la consistencia deseada.
- Limpie la superficie donde se va aplicar asegurándose que esté libre de barro, grasa, papel, pintura, pegantes, aditivos químicos u otros contaminantes, de ser necesario escarear la superficie para eliminar restos de cemento o adhesivos que no permiten una correcta adherencia.
- Barra la superficie para eliminar el exceso de polvo.
- Hidrate con agua limpia la superficie de los elementos donde se aplicará el mortero, hasta que quede saturada superficialmente.
- Aplique una ligera capa del mortero preparado sobre la superficie, usando un cepillo de cerdas duras para hacer que penetre por los poros, intersticios y ranuras, se debe garantizar el puente de adherencia entre el mortero y la superficie.
- Extienda con llana de madera y nivele adecuadamente. No se recomienda sobrepasar espesores de mortero de 5 cm.
- Asegúrese de realizar una adecuada compactación para mejorar la consolidación del mortero y evitar vacíos.
- Evite el uso excesivo de llana metálica en el afinado.
- Luego de 24 h de su aplicación, realice curado con agua limpia 3 veces al día durante una semana (aspersor o manual).
- No aplicar sobre yesos, pinturas o superficies fácilmente disgregables.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas.

Almacenamiento y Manipulación

- Mantener en un lugar cubierto, seco y alejado de la humedad.
- Almacenar sobre estibas plásticas o de madera a 10 cm del suelo y alejado de la pared.
- No apilar más de 10 sacos verticalmente.
- Evitar tiempos de almacenamiento mayor a 3 meses.
- Una vez abierto el saco consumirlo en el menor tiempo posible.

Precauciones

- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Use protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de caucho para su manipulación.
- En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con suero fisiológico.
- Producto no comestible, no ingerir o inhalar, en caso de ingesta acuda al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este saco debe ser levantado al menos por dos personas.

Advertencia Legal

Las instrucciones de esta Ficha Técnica se suministran a título indicativo y de buena fe, basados en pruebas que consideramos confiables. MORTEROS CHICAMOCHA S.A.S se esfuerza por mantener la calidad de sus productos y es responsable única de los usuarios los resultados que obtengan como consecuencia del uso y métodos incorrectos de empleo del producto o en condiciones que no estén bajo su control directo; sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose las garantías exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a tres meses a partir del despacho del producto, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.